

Технические характеристики Артикул ProSil-920-2 SG Twill

Основа Е-стекловолокно (саржа)

Покрытие Силикон (серый)

Плотность основы 660 гр/м²

Плотность покрытия 130/130 гр/м²

Общая плотность 920 ± 20% гр/м²

Толщина 0,9 ± 0,05 мм

Ширина 152 см

Длина рулона 50 м

Прочность на разрыв 2100N/2300N/25см

Прочность на раздир 310N/270N

Рабочая температура

Основа: От -200°C до +550°C

Покрытие: От -40°C до +280°C