

Технические характеристики Артикул ProSil-750-2 SG Plain

Основа Е-стекловолокно (полотняное)

Покрытие Силикон (серый)

Плотность основы 600 гр/м²

Плотность покрытия 75/75 гр/м²

Общая плотность 750 ± 20% гр/м²

Толщина 0,75 ± 0,05 мм

Ширина 100 см

Длина рулона 50 м

Прочность на разрыв 2100N/2300N/25см

Прочность на раздир 310N/270N

Рабочая температура

Основа: От -200°C до +550°C

Покрытие: От -40°C до +280°C