

Артикул **ProSil SG 580 AL PET SI**

Состав:

Основа	Е-стекловолокно
Покрытие	Силикон/Алюминиз. ПЭТ пленка
Плотность основы	430 гр/м ²
Плотность покрытия	50/80 ±10% гр/м ²
Общая плотность	580 ±10% гр/м ²
Толщина	0,45 ±0,05 мм
Ширина	150 см
Длина рулона	50 м
Прочность на разрыв	2800N/2250N/25мм
Рабочая температура	От -30оС до +200оС
Удельное поверхностное электрическое сопротивление	2,5 x 10 ⁴ Ом