

Артикул **ProSil SG 580 AL PET SI**

**Состав:**

<b>Основа</b>	Е-стекловолокно
<b>Покрытие</b>	Силикон/Алюминиз. ПЭТ пленка
<b>Плотность основы</b>	430 гр/м <sup>2</sup>
<b>Плотность покрытия</b>	50/80 ±10% гр/м <sup>2</sup>
<b>Общая плотность</b>	580 ±10% гр/м <sup>2</sup>
<b>Толщина</b>	0,45 ±0,05 мм
<b>Ширина</b>	150 см
<b>Длина рулона</b>	50 м
<b>Прочность на разрыв</b>	2800N/2250N/25мм
<b>Рабочая температура</b>	От -20оС до +200оС
<b>Удельное поверхностное электрическое сопротивление</b>	2,5 x 10 <sup>4</sup> Ом