

Артикул **ProSil-590-1 PTFE Anti-Static**

Состав:

Основа	Е-стекловолокно
Покрытие	Фторопласт (ПТФЕ, РТФЕ)
Плотность основы	430 гр/м ²
Плотность покрытия	160 гр/м ²
Общая плотность	590 ±10% гр/м ²
Толщина	0,45 ±0,03 мм
Ширина	155 см
Длина рулона	50 м
Прочность на разрыв	2800N/2600N/5см
Прочность на раздир	200N/230N
Рабочая температура	От -100оС до +300оС
Теплопроводность	1,2 Вт/мК
Удельное поверхностное сопротивление	≤ 10 ⁶ Ω